



23311111BT18

No:659420250801089

检 验 报 告

产品名称 学生服（春秋季）

受检单位 新疆生产建设兵团第六师 105 团学校

检验性质 委 托 检 验



五 家 渠 纤 维 检 验 所

注 意 事 项

1. 报告未加盖“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向
检验单位提出。
6. 一般情况，送样委托检验结果仅对来样负责。

五家渠纤维检验所 检 验 报 告

№: 659420250801089

共 3 页 第 1 页

产 品 名 称	学生服（春秋季）	规格型号	100#
委 托 单 位	第六师教育资助和后勤服务中心	商 标	--
受 检 单 位	新疆生产建设兵团第六师105团学校	检验性质	委托检验
生产者/地址/电话	新疆三芳服饰有限公司 /--/--	样品等级	--
送 样 地 点	五家渠纤维检验所	来样方式	送样
样 品 数 量	1 套	到样时间	2025 年 7 月 31 日
样 品 基 数	--	送 样 人	杨梦琪
执行标准/技术文件	GB/T 31888-2015/ GB18401-2010 B 类	款号/货号	--/--
样 品 状 态	完好	生产日期/批 号	--/--
检 验 依 据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检 验 项 目	纤维含量、甲醛含量、PH 值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（干摩）		
检 验 结 论	经检验，该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》标准要求，检验结果见附页。 （检验专用章） 签发日期：2025 年 8 月 12 日		
备 注	1. 必要时评定检验结果的不确定度。 2. 检验结果仅对所送样品负责。		

批准：李青

审核：张

编制：叶桦调

五家渠纤维检验所 检 验 报 告

№: 659420250801089

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	方法标准	标准要求	检验结果	单项判定
上衣							
1	纤维含量		%	FZ/T01057.2-4-2007、 GB/T2910.2-2009、 GB/T2910.11-2009、 GB/T2910.12-2023、 GB/T29862-2013	原标： 聚酯纤维 50 棉 45 氨纶 5	聚酯纤维 49.1 棉 45.0 氨纶 5.9	符合
2	甲醛含量		mg/kg	GB/T2912.1-2009	≤75	未检出	符合
3	pH 值		/	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.7	符合
4	耐水 色牢度	变色	级	GB/T5713-2013	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	4	符合
5	耐汗渍 色牢度	耐酸变色	级	GB/T3922-2013	≥3-4	4-5	符合
		耐酸沾色	级		≥3-4	4	符合
		耐碱变色	级		≥3-4	4-5	符合
		耐碱沾色	级		≥3-4	4	符合
6	耐皂洗 色牢度	变色	级	GB/T3921-2008	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	3-4	符合
7	耐摩擦色牢度(干摩)		级	GB/T3920-2008	≥3-4	4	符合
裤子							
1	纤维含量		%	FZ/T01057.2-4-2007、 GB/T2910.2-2009、 GB/T2910.11-2009、 GB/T2910.12-2023、 GB/T29862-2013	原标： 聚酯纤维 50 棉 45 氨纶 5	聚酯纤维 49.4 棉 44.8 氨纶 5.8	符合
2	甲醛含量		mg/kg	GB/T2912.1-2009	≤75	未检出	符合
3	pH 值		/	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.7	符合



五家渠纤维检验所 检 验 报 告

№: 659420250801089

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	方法标准	标准要求	检验结果	单项判定
4	耐水色牢度	变色	级	GB/T5713-2013	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
5	耐汗渍色牢度	耐酸变色	级	GB/T3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	符合
		耐酸沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
		耐碱变色	级		$\geq 3-4$	4-5	符合
		耐碱沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
6	耐皂洗色牢度	变色	级	GB/T3921-2008	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	级		$\geq 3-4$	3-4	符合
7	耐摩擦色牢度(干摩)		级	GB/T3920-2008	$\geq 3-4$	4	符合

备注：“未检出”指检测结果小于检出限，甲醛含量（分光光度法）检验限为 20mg/kg。

以下空白

检验专用章

机 构 简 介

五家渠纤维检验所是 2007 年 9 月经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批复同意（新机编〔2007〕59 号），依法成立的专业纤维检验机构。承担各类纤维国家标准宣贯及其制品的公证检验、仲裁检验、委托检验、复核检验。2009 年首次通过产品质量检验机构计量认证，通过开展国家级资质认定评审以及检测能力扩项等重点工作，目前获准开展棉花、纤维制品、毛绒、纺织品等四大类 15 个产品 44 项参数的检验检测业务。五家渠纤维检验所现有技术人员 16 名，其中中级职称 2 名，助理工程师 6 名。拥有符合检测环境要求的恒温恒湿室、纺织品检验室以及羊毛检验室等实验场地。现有棉花、纺织品等各类检测仪器设备 94 台（套），包括检测棉花质量指标的 HVI 大容量棉花纤维测试仪以及检测甲醛、pH 值等质量安全指标的高精尖仪器装置。

我们郑重承诺，继续坚持“科学、公正、准确”的原则，以慎重的科学态度、严谨的工作作风、先进的检测设备和一流的技术水平，提供优质、高效的检验检测服务。

机构全称：五家渠纤维检验所

地 址：新疆五家渠市工业园区梧桐东街 220 号

邮 编：831300

法定代表人：甘 涛

业务电话：0994—5819328

传 真：5819331



23311111BT18

No:659420250801088

检验报告

产品名称 学生服（夏季）

受检单位 新疆生产建设兵团第六师 105 团学校

检验性质 委托检验

五家渠纤维检验所
检验专用章



注 意 事 项

1. 报告未加盖“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向
检验单位提出。
6. 一般情况，送样委托检验结果仅对来样负责。

五家渠纤维检验所

检 验 报 告

No: 659420250801088

共 3 页 第 1 页

产 品 名 称	学生服 (夏季)	规格型号	100#
委 托 单 位	第六师教育资助和后勤服务中心	商 标	--
受 检 单 位	新疆生产建设兵团第六师 105 团学校	检验性质	委托检验
生产者/地址/电话	新疆三芳服饰有限公司 /--/--	样品等级	--
送 样 地 点	五家渠纤维检验所	来样方式	送样
样 品 数 量	1 套	到样时间	2025 年 7 月 31 日
样 品 基 数	--	送 样 人	杨梦琪
执行标准/技术文件	GB/T 31888-2015/ GB18401-2010 B 类	款号/货号	--/--
样 品 状 态	完好	生产日期/批 号	--/--
检 验 依 据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检 验 项 目	纤维含量、甲醛含量、PH 值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度 (干摩)		
检 验 结 论	经检验, 该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》标准要求, 检验结果见附页。 (检验专用章) 签发日期: 2025 年 8 月 12 日		
备 注	1. 必要时评定检验结果的不确定度。 2. 检验结果仅对所送样品负责。		

批准:

李静

审核:

张勇

编制:

叶梓涵

五家渠纤维检验所

检 验 报 告

№: 659420250801088

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	方法标准	标准要求	检验结果	单项判定
上衣							
1	纤维含量		%	FZ/T01057.2-4-2007、 GB/T2910.11-2009、 GB/T29862-2013	原标： 棉 60 聚酯纤维 40	棉 64.3 聚酯纤维 35.7	符合
2	甲醛含量		mg/kg	GB/T2912.1-2009	≤75	未检出	符合
3	pH 值		/	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.0	符合
4	耐水色牢度	变色	级	GB/T5713-2013	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	4-5	符合
5	耐汗渍色牢度	耐酸变色	级	GB/T3922-2013	≥3-4	4-5	符合
		耐酸沾色	级		≥3-4	4-5	符合
		耐碱变色	级		≥3-4	4-5	符合
		耐碱沾色	级		≥3-4	4-5	符合
6	耐皂洗色牢度	变色	级	GB/T3921-2008	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	4	符合
7	耐摩擦色牢度(干摩)		级	GB/T3920-2008	≥3-4	4-5	符合
裤子							
1	纤维含量		%	FZ/T01057.2-4-2007、 GB/T2910.11-2009、 GB/T29862-2013	原标： 聚酯纤维 60 棉 40	聚酯纤维 60.4 棉 39.6	符合
2	甲醛含量		mg/kg	GB/T2912.1-2009	≤75	未检出	符合
3	pH 值		/	GB/T7573-2009	4.0-8.5	6.5	符合



五家渠纤维检验所
检 验 报 告

No: 659420250801088

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	方法标准	标准要求	检验结果	单项判定
4	耐水色牢度	变色	级	GB/T5713-2013	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
5	耐汗渍色牢度	耐酸变色	级	GB/T3922-2013	$\geq 3-4$	4-5	符合
		耐酸沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
		耐碱变色	级		$\geq 3-4$	4-5	符合
		耐碱沾色	级		$\geq 3-4$	4	符合
6	耐皂洗色牢度	变色	级	GB/T3921-2008	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	级		$\geq 3-4$	3-4	符合
7	耐摩擦色牢度(干摩)		级	GB/T3920-2008	$\geq 3-4$	4	符合

备注：“未检出”指检测结果小于检出限，甲醛含量（分光光度法）检验限为 20mg/kg。



机 构 简 介

五家渠纤维检验所是 2007 年 9 月经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批复同意（新机编〔2007〕59 号），依法成立的专业纤维检验机构。承担各类纤维国家标准宣贯及其制品的公证检验、仲裁检验、委托检验、复核检验。2009 年首次通过产品质量检验机构计量认证，通过开展国家级资质认定评审以及检测能力扩项等重点工作，目前获准开展棉花、纤维制品、毛絨、纺织品等四大类 15 个产品 44 项参数的检验检测业务。五家渠纤维检验所现有技术人员 16 名，其中中级职称 2 名，助理工程师 6 名。拥有符合检测环境要求的恒温恒湿室、纺织品检验室以及羊毛检验室等实验场地。现有棉花、纺织品等各类检测仪器设备 94 台（套），包括检测棉花质量指标的 HVI 大容量棉花纤维测试仪以及检测甲醛、pH 值等质量安全指标的高精尖仪器装置。

我们郑重承诺，继续坚持“科学、公正、准确”的原则，以慎重的科学态度、严谨的工作作风、先进的检测设备和一流的技术水平，提供优质、高效的检验检测服务。

机构全称：五家渠纤维检验所

地 址：新疆五家渠市工业园区梧桐东街 220 号

邮 编：831300

法定代表人：甘 涛

业务电话：0994—5819328

传 真：5819331



23311111BT18

No:659420250801090

检 验 报 告

产品名称 学生服（冬季）

受检单位 新疆生产建设兵团第六师 105 团学校

检验性质 委 托 检 验



五 家 渠 纤 维 检 验 所

检验专用章

注 意 事 项

1. 报告未加盖“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向
检验单位提出。
6. 一般情况，送样委托检验结果仅对来样负责。

五家渠纤维检验所 检 验 报 告

№: 659420250801090

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称	学生服（冬季）	规格型号	135#
委 托 单 位	第六师教育资助和后勤服务中心	商 标	--
受 检 单 位	新疆生产建设兵团第六师105团学校	检 验 性 质	委托检验
生产者/地址/电话	新疆三芳服饰有限公司 /--/--	样 品 等 级	--
送 样 地 点	五家渠纤维检验所	来样方式	送样
样 品 数 量	1 件	到样时间	2025 年 7 月 31 日
样 品 基 数	--	送 样 人	杨梦琪
执行标准/技术文件	GB/T 31888-2015/ GB18401-2010 B 类	款号/货号	--/--
样 品 状 态	完好	生产日期/批 号	--/--
检 验 依 据	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检 验 项 目	纤维含量、甲醛含量、PH 值、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度（干摩）		
检 验 结 论	经检验，该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》标准要求，检验结果见附页。 (检验专用章) 签发日期：2025 年 8 月 12 日		
备 注	1. 必要时评定检验结果的不确定度。 2. 检验结果仅对所送样品负责。		

批准: 李青

审核: 张勇

编制: 叶桦洞

五家渠纤维检验所

检 验 报 告

№: 659420250801090

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	方法标准	标准要求	检验结果	单项判定
上衣							
1	纤维含量		%	FZ/T01057.2~4-2007、 GB/T29862-2013	原标： 聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	符合
2	甲醛含量		mg/kg	GB/T2912.1-2009	≤75	未检出	符合
3	pH 值		/	GB/T7573-2009	4.0~8.5	6.7	符合
4	耐水 色牢度	变色	级	GB/T5713-2013	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	4	符合
5	耐汗渍 色牢度	耐酸变色	级	GB/T3922-2013	≥3-4	4-5	符合
		耐酸沾色	级		≥3-4	4	符合
		耐碱变色	级		≥3-4	4	符合
		耐碱沾色	级		≥3-4	4	符合
6	耐皂洗 色牢度	变色	级	GB/T3921-2008	≥3-4	4-5	符合
		沾色	级		≥3-4	3-4	符合
7	耐摩擦色牢度(干摩)		级	GB/T3920-2008	≥3-4	4	符合

备注：“未检出”指检测结果小于检出限，甲醛含量（分光光度法）检验限为 20mg/kg。

以下空白



机 构 简 介

五家渠纤维检验所是 2007 年 9 月经新疆维吾尔自治区机构编制委员会批复同意（新机编〔2007〕59 号），依法成立的专业纤维检验机构。承担各类纤维国家标准宣贯及其制品的公证检验、仲裁检验、委托检验、复核检验。2009 年首次通过产品质量检验机构计量认证，通过开展国家级资质认定评审以及检测能力扩项等重点工作，目前获准开展棉花、纤维制品、毛绒、纺织品等四大类 15 个产品 44 项参数的检验检测业务。五家渠纤维检验所现有技术人员 16 名，其中中级职称 2 名，助理工程师 6 名。拥有符合检测环境要求的恒温恒湿室、纺织品检验室以及羊毛检验室等实验场地。现有棉花、纺织品等各类检测仪器设备 94 台（套），包括检测棉花质量指标的 HVI 大容量棉花纤维测试仪以及检测甲醛、pH 值等质量安全指标的高精尖仪器装置。

我们郑重承诺，继续坚持“科学、公正、准确”的原则，以慎重的科学态度、严谨的工作作风、先进的检测设备和一流的技术水平，提供优质、高效的检验检测服务。

机构全称：五家渠纤维检验所

地 址：新疆五家渠市工业园区梧桐东街 220 号

邮 编：831300

法定代表人：甘 涛

业务电话：0994-5819328

传 真：5819331